

Altech® Datablad

ALTECH KOBBER PRESS

ALTECH kobber press er lagerført i komplet program i dimensionerne 12 til 54 mm. Press systemet kan presseset med M og V bakker, over 42mm og 54mm anbefales det at press slynger benyttes.

Altech kobber press er europæisk produceret. Muffedele er produceret af kobber Cu-DHP iht. EN1254. Gevinddele er produceret af kriselbronze CuZn21Si3P iht. EN1282



Fordele ved ALTECH PURAFIT

- Kan presses med M og V press værktøj
- Garanteret utætte før presning
- O-ringstætning EPDM
- Til drikkevand og varme installationer
- Til hård og halvharde kobberrør
- Til bløde kobberrør med støttebøsninger

For mere information, kontakt os på Altech@sgdd.dk eller i din nærmeste Brødrene Dahl butik

Saint-Gobain Distribution Denmark, Park Alle 370, 2605 Brøndby

Altech[®]

Datablad

Kan anvendes til:

- Brugs vand
- Renset vand
- Centralvarmevand
- Kølevand
- Glykolblandinger på til 40%
- Trykluft (oliefri eller O-ring skal udskiftes til Viton O-ringe)
- Maks. temperatur -30° C til 120° C
- Maks. tryk 16bar

Pladsbehov ved press

Tabel for mindste afstand			
Ydre rørdiameter i mm	Nominal bredde DN	Min. afstand mellem 2 press samlinger	Min. afstand til væg
12	10	10	60
15	12	10	60
18	15	10	60
22	20	10	60
28	25	10	60
35	32	10	60
42	40	20	60
54	50	20	60
76,1	65	30	60
88,9	80	30	60
108	100	30	60

For mere information, kontakt os på Altech@sgdd.dk eller i din nærmeste Brødrene Dahl butik

Saint-Gobain Distribution Denmark, Park Alle 370, 2605 Brøndby

